Notice technique Edition Septembre 2012 Numéro 673 Version n°2012-196 SikaRep®-105 / SikaRep®-105 Clair



SikaRep®-105 / SikaRep®-105 Clair

Mortier fin pour ragréages intérieurs et extérieurs

Présentation	Le SikaRep [®] -105 est un mortier hydraulique prêt à gâcher.
Domaines d'application	 Ragréages intérieurs et extérieurs des murs et des plafonds en béton, permettant l'élimination des défauts de planimétrie et d'aspect, recouvrable par une peinture ou un revêtement plastique épais. Bandes de redressement.
Caractères généraux	 Excellent aspect de finition avant mise en peinture ou pose d'un revêtement de finition. Facile à préparer et à appliquer. Peut être laissé nu
Caractéristiques	
Coloris	Gris
	Gris très clair
Conditionnement	Sac de 25 kg
Stockage	A l'abri de l'humidité.
Conservation	12 mois dans son emballage d'origine intact et non entamé.
Données techniques	
Densité	1,75 environ
Granulométrie	0,5 mm maximum
Epaisseur par couche	1,5 mm à 10 mm
Adhérence	■ Environ 3 MPa sur support béton
	Ces valeurs sont issues d'essais à 28 jours en laboratoire, sur 5 mm d'épaisseur et dépendent des conditions de cure et de durcissement.
Module d'élasticité	15 GPa env.
Conditions d'application	
Consommation	1,8 kg/m² par mm d'épaisseur
Préparation du support	Le support doit être propre, sain, résistant, débarrassé de toutes traces pouvant nuire à l'adhérence tels que les produits de cure, peintures, huiles de décoffrage, laitance,



Mise en oeuvre	
Conditions d'utilisation	Appliquer à l'abri du soleil, du vent, entre 5°C et 35°C.
Préparation du mélange	Mélanger dans une auge, le contenu d'un sac de 25 kg de SikaRep [®] -105 (ou SikaRep [®] -105 Clair) avec une quantité d'eau comprise entre 5 et 5,5 litres d'eau en fonction de la consistance souhaitée.
	■ Pour 5 kg de poudre, prévoir environ 1 litre d'eau de gâchage.
	■ Si le support est lisse, ou très fermé, il est recommandé de gâcher le SikaRep®-105 (ou SikaRep®-105 Clair) avec une solution de Sikalatex diluée à 1 pour 3 avec de l'eau (1 volume de Sikalatex pour 3 volumes d'eau).
	Après gâchage et avant l'application, laisser reposer le mélange pendant 5 minutes.
Nettoyage des outils	A l'eau avant durcissement.
Mise en œuvre	Après humidification du support, appliquer le mélange à la truelle ou à la lisseuse inox.
	Réaliser la finition avant durcissement complet, par exemple en utilisant une taloche éponge ou polystyrene.
Durée pratique d'utilisation (DPU)	~ 2 heures à 20°C
Recouvrement	Attendre environ 1 semaine avant le recouvrement par une peinture ou un Revêtement Plastique Epais.
Revêtements associés	RPE, peintures, enduits peintre,
Restrictions d'utilisation	Ne pas appliquer sur support organique, ou à base de plâtre.
Précautions d'emploi	Consulter la fiche de données de sécurité accessible sur Internet <u>www.sika.fr</u>
Mentions légales	Produit réservé à un usage strictement professionnel Nos produits bénéficient d'une assurance de responsabilité civile. «Les informations sur la présente notice, et en particulier les recommandations relatives à l'application et à l'utilisation finale des produits SIKA, sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur la connaissance et l'expérience que la Société SIKA a acquises à ce jour de ses produits lorsqu'ils ont été convenablement stockés, manipulés et appliqués dans des conditions normales. En pratique, les différences entre matériaux, substrats et conditions spécifiques sur site sont telles que ces informations ou toute recommandation écrite ou conseil donné n'impliquent aucune garantie de qualité marchande autre que la garantie légale contre les vices cachés. Nos agences sont à votre disposition pour toute précision complémentaire. Notre responsabilité ne saurait d'aucune manière être engagée dans l'hypothèse d'une application non conforme à nos renseignements. Les droits de propriété détenus par des tiers doivent impérativement être respectés. Toutes les commandes sont acceptées sous réserve de nos Conditions de Vente et de Livraison en vigueur. Les utilisateurs doivent impérativement consulter la version la plus récente de la fiche produit correspondant au produit concerné, qui leur sera remise sur demande.»



Sika France S.A. 84, rue Edouard Vaillant – BP 104 93351 Le Bourget Cedex France

Tel. : 01 49 92 80 00 Fax: 01 49 92 80 21 www.sika.fr